


## TECNIRESIST® de PRFV PERFIL L



**Descripción:** Producto obtenido mediante la pultrusión y reforzados con fibra de vidrio tipo E.

**Usos:** Los perfiles L pultrusionados son usados en plataformas, pasarelas, barandillas y estructuras para la complementación de sistemas PRFV.

### Características:

Medida 50mm x 50mm x 5mm:

Densidad: 2 g/cm

Área: 475 mm<sup>2</sup>

W: 3.155,06 mm

Mod. Elasticidad E: 25.000 mpa

Peso UNIT: 0,95 kg

I: 112.502,75 mm<sup>4</sup>

Medida 76mm x 76mm x 9,5mm:

Densidad: 2g/cm

Área: 1.353,75 mm<sup>2</sup>

W: 13.542,98 mm

Mod. Elasticidad E: 25.000 mpa

Peso UNIT: 2,60 kg

I: 724.774,282 mm<sup>4</sup>

Medida 38mm x 38mm x 6,4mm:

Densidad: 2g/cm

Área: 423,75 mm<sup>2</sup>

W: 2.995,98 mm

Mod. Elasticidad E: 25.000 mpa

Peso UNIT: 0,85 kg

I: 104.500,282 mm<sup>4</sup>

**Notas legales:** Esta ficha técnica es válida desde **Junio/2025** hasta que sea modificada o retirada e invalida todas las anteriores. Dicha ficha técnica es conforme con los conocimientos actuales sobre el producto. Puede revisarse a medida que aparezcan nuevos datos. El producto posee las características técnicas mencionadas anteriormente. Antes de usar dicho producto, el usuario final deberá determinar la idoneidad de este para su uso previsto y solo dicho usuario final asume todas las responsabilidades y los riesgos derivados de los mismos.